

## TYTAN PROFESSIONAL

### Битумно-каучуковая дисперсионная мастика для гидроизоляции и пенополистирольных клеящихся панелей **Abizol ST**

- это дисперсионная битумно-каучуковая мастика для склеивания пенополистирольных панелей и загрунтованных основ, для создания влаго- и гидроизоляционных покрытий. **Abizol ST** идеален для неровных и проблемных покрытий с множеством наклонов - благодаря своим тиксотропным характеристикам, мастика не стекает даже с вертикальных поверхностей. Продукт идеален для Европейского умеренного климата – мембраны очень стойкие к возникновению трещин от мороза (что можно увидеть, напр., на асфальтированных дорогах). Покрытия плотные, очень эластичные и могут затягивать трещины нижнего слоя до 5 мм. Не повреждает пенополистирол.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⇒ затягивает трещины до 5 мм
- ⇒ не стекает по вертикальным поверхностям
- ⇒ не содержит растворителей

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- склеиваемые полистирольные и выступающие плиты, для цементных, каменных стен
- гидроизоляции подземных элементов строений (напр. фундаментов) – легкого, среднего и тяжелого водонепроницаемого типа.
- гидроизоляции под напольными покрытиями на террасах, балконах.

#### СТАНДАРТЫ

Соответствует требованиям норм Польши PN-B-24000DN:1997  
 Продукция получила Сертификат соответствия согласно нормам Польского центра исследований и сертификации

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция	густое тиксотропное вещество
Цвет	темно-коричневый
Температура применения	от +5°C до +35°C
Толщина слоя	до 2 мм
Время высыхания	3-5 дней
Расход	
Точное нанесение клея	около 1 кг/м <sup>2</sup>
гидроизоляция	1,2 кг/м <sup>2</sup> для 1 мм толщины
Количество слоев:	минимум 2



Технические данные и инструкции по применению представлены для температуры +23°C ± 2°C и влажности около 60%. Более низкая температура и более высокая влажность продлевают время затвердевания.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности:** Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна быть освобождена от стоящей воды. Удалите пыль, заусеницы и загрязнения. Удалите ржавчину со всех металлических деталей. Заполните цементным раствором щели и шероховатые необработанные поверхности. Загрунтуйте поверхность **праймером** глубокого проникновения **Disprobit** (не используйте растворимых грунтовок), оставьте до высыхания.

### **Применение:**

**Склеиваемые пенополистирольные плиты:** начните с нижней части углубления. Нанесите **Abizol ST** точно на плиты. Приклейте плиту к основе и прижмите с помощью вращательных движений. Время высыхания - около 3-5 дней. Используйте в холодном состоянии.

**Гидрофобная изоляция:** используйте в холодном состоянии. После того, как **праймер Disprobit** полностью высохнет, нанесите смесь с помощью штапеля, стараясь сохранить одинаковую толщину слоя (около 1 мм). Следите за толщиной слоя путем контролирования расхода смеси (1,2 кг/м<sup>2</sup> на 1 слой). Нанесите мастику, по крайней мере, в 2 слоя, каждый последующий слой наносите перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением следующего слоя, предшествующий слой должен высохнуть (1 мм слой высыхает, примерно, в течение 24 часов при температуре +23°C).

**Очищение:** Очищайте с помощью воды, если очищение затруднительно, используйте органические растворители.

## ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Европейский товарный код	Содержание	Стандартные единицы на Евро-паллету
590 3518 05754 0	9 кг	44
590 3518 05755 7	18 кг	33

Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытом виде, в оригинальном упаковке при температуре +5°C и +35°C . Оберегайте от замерзания. Срок годности указан на упаковке.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

По суше:	Адрес:	Бесплатно
По морю:	IMDG:	Бесплатно
По воздуху:	ICAO / IATA-DGR:	Бесплатно
UN номер: <b>Нет</b>		Нет

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИИ

Используйте обычные гигиенические меры. Избегайте воспламенения. Более детальную информацию смотрите в Характеристиках по безопасности материала, которые предоставляются по требованию компанией "Selena Co. S.A."



**S2** Храните в недоступном для детей месте **S37** Одевайте подходящие перчатки **S46** При попадании в организм не вызывайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту упаковку либо этикетку. Советы по применению: После применения продукта пустую упаковку необходимо уничтожить в соответствии с государственными и местными положениями.

После публикации данного Листка технической информации предшествующие издания больше не имеют силы.

Содержащаяся здесь информация предоставлена на основании исследований компании "Selena" и является точной. Однако, поскольку мы не можем контролировать условия и методы использования нашей продукции, данную информацию нельзя использовать, как основание для контроля клиента с целью убеждения, что продукция компании "Selena" полностью соответствует области Вашего конкретного применения. Единственной гарантией компании "Selena" является то, что ее продукция отвечает современным требованиям к продукции данного типа. Ваши гарантии нарушения данных гарантийных обязательств ограничены возвратом стоимости либо заменой на другой товар, находящийся на гарантии. Компания "Selena Co. S.A." отказывается от предоставления какой-либо выраженной или вяжущей гарантии соответствия для определенной цели или товарной пригодности. Компания "Selena" снимает с себя ответственность за какие-либо случайные или косвенные повреждения. Предложения по использованию не следует рассматривать как предпосылку к нарушению любого патента.